ARTILINER - C1S
80 gsm
98 Beyazlık

20.02.2020

Technische Daten	**Artiliner**		**Gloss**	**Silk**
Parameter	**Einheit**	**Wert**	**Wert**	**Wert**
Flächengewicht (ISO 536)	g/m²	110	80	80
Weiße R457 (D65/10°) (ISO 2770-2)		98	93	93
Farbwert a* (D65/10°) (ISO 5631-2)		1,8	1,5	1,5
Farbwert b* (D65/10°) (ISO 5631-2)		-9,8	-7,5	-7,5
Glanz Hunter (ISO 8254-1)	%	37	56	31
Berstdruck	kPa	180		

Prüfklima 23°C, 50 % rel. Feuchte